



UNIWORK
WORKING SHOES

Fabrication italienne sur
toute notre gamme
Création et certification : Italie
Matières premières : Italie
Piqûre des tiges : Albanie
Injection et stockage : Italie

Respect des normes :
ISO 9001
ISO 14001

www.uniwork.it



ON AIR S3

CARACTÉRISTIQUES

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
CERTIFICATION CIMAC
F-217-01489-19

TIGE : Cuir velours hydro et cordura
SEMELE DE PROPRETÉ : Drytech
EMBOUT : Composite
LAME ANTIPERFORATION : Textile
SEMELE : ON TOP en PU 2D
DOUBLURE : Caricia
POINTURE : 36 au 48
RESISTANCE AU GLISSEMENT : SRC
VERSION BASSE : Cavok S3

PRÉCONISATION

TERTIAIRE
LOGISTIQUE
INDUSTRIE
MAINTENANCE
SECOND OEUVRE



RÉSULTATS AUX TESTS

	Exigences Normes	Résultat Uniwork
5.11 DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS "SRC"		
Test de la semelle sur céramique lubrifiée : eau + détergents		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,32	0,42
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,28	0,37
Test de la semelle sur acier avec glycérine		
Position à plat sur pointure 42	≥ 0,18	0,21
Position inclinée sur pointure 42	≥ 0,13	0,16
PERFORMANCES DE LA TIGE : Cuir velours hydro		
5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 0,8	4,8
5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²h)	≥ 15,0	49,7
DOUBLURE CARICIA		
5.5.3. Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 2,0	12,4
5.5.3. Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm²h)	≥ 20,0	99,4
ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON		
6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42)	≥ 20,0 J	27 J